CARACTERÍSTICAS FÍSICO (NORMA) / QUÍMICAS

(Tablero contrachapado ï Caras de calabó e interior de chopo)

Definición: tablero contrachapado compuesto de caras de calabó y con el interior de chopo. Utilizado para interiores y en ambiente seco.

Clase de encolado: Clase 1 o Clase 3 (EN 314-2).

Clase de emisión: E1, según la norma EN 717-2

Acabado: Caras II/III. Tolerancias dimensionales según EN 315-5.

Cualidades:

Ligereza.

Facilidad de mecanizado.

Estabilidad dimensional.

Aplicaciones/Usos:

Revestimientos decorativos de paredes, techos, divisiones, interiores, tabiques...

Industria del mueble.

Marquetería, bricolaje...

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Valores	**Norma**
Densidad (Kg/m3) = 425	UNE EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm2) = 4100	UNE EN 310
Resistencia a la flexión (N/mm2) = 37	UNE EN 310